

速乾性無収縮モルタル補修材

# NAOS (ナオス)

20kg/箱  
4kg×5袋

この補修作業が...

**60分で全行程完了!**

※外気温30℃の場合

脆弱部の撤去→型枠設置→NAOS流し込み→硬化・解放

1ヶ月後

NAOSは水に反応し硬化するコンクリート系の補修材です。

夏期で15分、冬期で60分で硬化します。(外気温・水温・施工箇所の温度・天候などにより変化します)

水の量により、固形状から液状まで変えることが出来、様々な補修が可能。

L型・縁石・インターロッキング・段差修正・舗装のリフレッシュ・目地防草・クラックなどの補修に



## 施工方法



製品1袋 (4kg) に水を**800～1200cc**入れて使用します。

800ccで**固めのクリーム状**、1200ccで**液状**になります。

外気温20℃で**30分後に人が**、**1時間後に車両が通行**できます。

施工目安： 1袋 (4kg) あたり 50cm×50cm×1cm      1箱 (20kg) あたり 1.25㎡ (1cm厚)

骨材：特殊配合骨材 0～0.3mm

樹脂：水反応型特殊粉末樹脂

揮発性溶剤不使用 国内産

24ヶ月保存可能 (未開封)

夏物・冬物等の区別ナシ

水と混ぜて塗り拡げるだけ

2～100mmまで補修可能

## 性能表示

可使時間	(分・20℃)	15
圧縮強度	(N/mm <sup>2</sup> )	32.1
曲げ強度	(N/mm <sup>2</sup> )	10.9
付着強度(コンクリート下地)	(N/mm <sup>2</sup> )	2.9

可使時間はJIS K 6901 圧縮・曲げ強度はJIS R 5201 付着強度は建研式試験法

## すべり抵抗試験(BPN値)

状況	平均数値	基準値	試験方法
DRY	93	65以上	スキッドレジスターによる抵抗値
WET	70	65以上	〃

※アスファルト舗装に貼りつけた状態で測定  
(舗装試験法便覧 日本道路協会)

## 販売店

### 株式会社山成

〒444-1311

愛知県高浜市本郷町3-2-8

TEL:0566-52-1638 FAX:0566-53-3335

mail:yamanari@katch.ne.jp

HP <http://yamanari.com>

## 販売元

### 株式会社 村中商会

〒590-0944

大阪府堺市堺区櫛屋町東1-1-1マルニシビル4F

TEL072-229-3454 FAX072-229-3854